

Avstivningsvinkel Pc-Coat 2xEpx




Avstivningsvinkel benyttes sammen med veggbolter, tekniske bolter og PE-Skum bolter. Benyttes iht. konsulentens anvisninger for å avstive bolter lenger enn angitt lengde. Avstand mellom hullene er 125mm. Dette oppfyller krav om maksimum avstand på 150mm fra ytterste L-klammer til henholdsvis veggelement/fjell på en enkel måte. Mellom ytterpunktene på avstivningsvinkelen kan L-klammer monteres med en c-c på 250mm. Maksimalt tiltrekkingmoment til M12 vinkelbolt er 70-80 Nm.

Lagerprogram	Lengde	Vinkelbolt:	Passer til kamstålbolt:	Passer til HGS:
Vinkel 80x80x8	L=6000	M12x72	Ø25 og Ø32	M24 og M33
Vinkel 90x90x6	L=6000	M12x72	Ø25 og Ø32	M24 og M33
Vinkel 110x110x7	L=6000	M12x72	Ø25 og Ø32	M24 og M33

Teknisk informasjon:

Materiale S235JR (Q235B)

Mål:	Vekt:	Spenningsareal:	Tregghetsmoment: Bøying rundt η - η cm ⁴
80x80x8	9,66 kg/m	1230 mm ²	30,4 cm ⁴
90x90x6	8,35 kg/m	1064 mm ²	34,3 cm ⁴
110x110x7	11,90 kg/m	1520 mm ²	73,4 cm ⁴



Korrosjonsbeskyttelse / Pc-Coat™ 2xEpx

Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461 og epoxy pulverlakk blir utført etter NS-EN 13438. Oppfyller krav i N500 fra Statens Vegvesen for bolter med to lag pulverlakk for bruk i saltvannssonen i undersjøiske tunneler. Vedrørende beleggtykkelse og ytterligere informasjon så henvises det til Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV. Det vises også til produktdatablad for Pc-Coat og tilhørende FDV dokumentasjon.

Tilbehør:

Vinkelbolt M12x72 m/mutter+skive EN 1.4462, se separat datablad.